



聖騰股份有限公司

SUN TALENT INDUSTRIAL CO., LTD.

台中市西屯區福中九街 33 巷 15 號

NO.15, 33 LANE, FU CHUNG 9. STREET,

HIS TUN DIST, TAICHUNG, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA

TEL: (04) 23584333 FAX: (04) 23584796

E-mail : suntalen@ms7.hinet.net Website : www.suntalent.com.tw

德國 ASK 球化劑

SPECIFICATIONS

標準

Si	44-48%
Ca	1.5-2.5%
Mg	5.5-6.5%
TRE	2.0-2.5%
Al	1.0%max
Fe	Rest
粒度	5-15mm