



# 聖騰股份有限公司

**SUN TALENT INDUSTRIAL CO., LTD.**

台中市西屯區福中九街 33 巷 15 號

NO.15, 33 LANE, FU CHUNG 9. STREET,

HIS TUN DIST, TAICHUNG, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA

TEL: (04) 23584333 FAX: (04) 23584796

E-mail : [suntalen@ms7.hinet.net](mailto:suntalen@ms7.hinet.net) Website : [www.suntalent.com.tw](http://www.suntalent.com.tw)

## 巴西銑鐵成分

### 球墨銑鐵

Si	0.5%min
C	3.5%max
S	0.02%max
P	0.045%max
Mn	0.065%max

### 低磷球墨銑鐵

Si	0.5%min
C	3.5%max
S	0.02%max
P	0.025%max
Mn	0.065%max

### 高矽銑鐵

Si	2.0%-3.0%
C	3.5%-4.5%
S	0.05%max
P	0.15%max
Mn	0.4%-0.8

### 低矽銑鐵

Si	1.5%max
C	3.5%-4.5%
S	0.05%max
P	0.15%max
Mn	1.0%max

### 中矽銑鐵

Si	1.5%-2.0%
C	3.5%-4.5%
S	0.05%max
P	0.015%max
Mn	0.4%-0.8%